

# Doporučené skladby sanačních systémů SCHWENK

(systémy pro omítání zavlhčeného a zasoleného zdiva)

dozdívky	<b>Trasvápenná zdící malta SCHWENK TM 5</b>			
	označení	název	balení	tabulková spotřeba
	TM 5	Trasvápenná zdící malta, zrno 2 mm (Traßkalkmörtel)	25 kg	16,00 dm <sup>3</sup> /bal.

plentování	<b>Sanační omítka SCHWENK San TP</b>			
	označení	název	balení	tabulková spotřeba
	San TP	Sanační omítka, zrno 1,5 mm (Sanierputz)	30 kg	11,50 kg/m <sup>2</sup> 10 mm

střední a vysoké zasolení zdiva	<b>Dvouvrstvý sanační systém SCHWENK SGP WTA</b>			
	označení	název	balení	tabulková spotřeba
	TVP WTA	Trasový přednástřík WTA, zrno 4 mm (Traß-Vorspritzputz)	25 kg	3,00 kg/m <sup>2</sup> 50%krytí
	San TP	Sanační omítka, zrno 1,5 mm (Sanierputz) - pro vyrovnání hrubých nerovností, vč. plentování	30 kg	dle potřeby
	SGP WTA	Sanační podkladní omítka WTA, zrno 1,5 mm (Sanier-Grundputz WTA)	25 kg	12,50 kg/m <sup>2</sup> 10 mm
	SP WTA	Sanační omítka WTA, zrno 1,5 mm (Sanierputz WTA)	25 kg	16,50 kg/m <sup>2</sup> 15 mm

slabé zasolení zdiva	<b>Jednovrstvý sanační systém SCHWENK SP WTA</b> (pro zdivo s max. stupněm zavlhčení II. a max. zasolením ve stupni 1.)			
	označení	název	balení	tabulková spotřeba
	TVP WTA	Trasový přednástřík WTA, zrno 4 mm (Traß-Vorspritzputz)	25 kg	3,00 kg/m <sup>2</sup> 50%krytí
	San TP	Sanační omítka, zrno 1,5 mm (Sanierputz) - pro vyrovnání hrubých nerovností, vč. plentování	30 kg	dle potřeby
	SP WTA	Sanační omítka WTA, zrno 1,5 mm (Sanierputz WTA)	25 kg	22,00 kg/m <sup>2</sup> 20 mm

trasvápenný sanační systém	<b>Dvouvrstvý trasvápenný systém SCHWENK</b>			
	označení	název	balení	tabulková spotřeba
	TVP WTA	Trasový přednástřík WTA, zrno 4 mm (Traß-Vorspritzputz)	25 kg	3,00 kg/m <sup>2</sup> 50%krytí
	TKP grob	Trasvápenná omítka, zrno 4 mm (Traß-Kalkputz grob) - pro vyrovnání hrubých nerovností, vč. plentování	25 kg	dle potřeby
	TKP grob	Trasvápenná omítka hrubá, zrno 4 mm (Traß-Kalkputz grob)	25 kg	15,00 kg/m <sup>2</sup> 10 mm
	TKP fein	Trasvápenná omítka jemná, zrno 1,3 mm (Traß-Kalkputz fein)	25 kg	21,00 kg/m <sup>2</sup> 15 mm

Poznámka: pro užití trasvápenných omítek jako sanačních je nutné je, před jejich nanášenímna zdivo provzdušnit, nelze je nanášet strojně.

jednocení vzhledu povrchu, štukování	<b>Vápenná kontaktní jemná omítka SCHWENK KHF (max. zrno 0,5 mm, exteriér tl. 3 mm, interiér tl. 2 mm)</b>			
	označení	název	balení	tabulková spotřeba
	KHF	Vápenná kontaktní jemná omítka (Kalk-Haftfeinputz) - exteriér	25 kg	3,60 kg/m <sup>2</sup> 3 mm

jednocení vzhledu povrchu, štukování	<b>Jemný vápenný klet SCHWENK (max. zrno 0,3 mm, interiér)</b>			
	označení	název	balení	tabulková spotřeba
	Vápenný klet	Jemný vápenný klet (Kalkglätte)	20 kg	1,00 kg/m <sup>2</sup> 1 mm

Pro sjednocení vzhledu povrchu lze užít rovněž omítky připravované na místě ze speciálních vápenných pojiv zn. BCB/Lhoist (Strasservil) (**Tradical PF 70, Tradical PF 80 a SPH-K Tradition**) a písků vhodné zrnitosti. Takto připravené maltové směsi splňují kritéria směrnice WTA pro svrchní vrstvy - povrchové úpravy sanačních omítek.

Poznámka: spotřeby jsou orientační, odvisí od konkrétních podmínek